BEAUTIFIL Flow

EN Instructions for use
DE Gebrauchsanleitung
FR Mode d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
ES Instrucciones de uso
IT Istruzioni per l'uso
RU Инструкция по применению
PL Instrukcja obsługi
RO Instrucțiuni de utilizare
SV Bruksanvisning
EL Οδηγίες χρήσης

04:2019-03
71423

CE 0123

Manufacturer
SHOFU INC.
11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
www.shofu.com

EC REP
SHOFU DENTAL GmbH
Am Brühl 17, 40878 Ratingen, Germany

SHOFU DENTAL CORPORATION
1225 Stone Drive, San Marcos,
California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD.
10 Science Park Road, #03-12,
The Alpha, Science Park II, Singapore 117684



EN READ CAREFULLY BEFORE USE

Fluoride Releasing Flowable Restorative Material

BEAUTIFIL Flow is a light-cured radiopaque restorative material. Two different flowabilities, F02 and F10, are available. F02 shows lower flowability, while F10 shows higher flowability.

SHADES
F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (Gum shade)
F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T (A3 Translucency)

COMPOSITION
Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG filler based on fluoroboroaluminosilicate glass, Polymerization initiator, Pigments and others

INDICATIONS
- Anterior restorations
- Base/Liner
- Small, non occlusal stress-bearing restorations in posterior teeth

PRECAUTIONS
1. Do not use this product on patients with known allergies to this material and/or methacrylate monomer.
2. Operators with known allergies to this material and/or methacrylate monomer must not use this product.
3. If any inflammation or other allergic reactions occur on either the patient or operator, immediately discontinue use and seek medical advice.
4. Use medical (dental) gloves and protective glasses to avoid sensitization to this product. In case of accidental contact with oral soft tissue or skin, immediately blot with alcohol moistened cotton ball, and rinse with plenty of water. Medical (dental) gloves provide some protection against direct contact with this material; however some monomers can penetrate through the gloves very quickly to reach the skin. Therefore, should this material contact even the gloves, immediately remove them and wash hands with plenty of water.
5. In case of contact with eyes, immediately flush the eyes with plenty of water and seek medical advice.
6. This product is intended for use by dental professionals only.

DIRECTIONS FOR USE
A. Anterior and posterior restorations
A-1. Cleaning of tooth surface
Thoroughly clean the tooth surface to remove plaque.
A-2. Shade selection
Select appropriate shade using a shade guide while the tooth is still moist.
A-3. Cavity preparation
Prepare the cavity following the conventional method.
A-4. Isolation
Isolate with a rubber dam.
A-5. Pulp protection
In the case where the affected area is close to the pulp, cap the pulp with calcium hydroxide etc.
- Do not use eugenol containing materials since they might inhibit polymerization or adhesion of the material.

A-6. Conditioning and application of adhesive
Apply dentin adhesive following the manufacturer's instructions for use.
A-7. Setting of a Needle Tip
Follow the instructions below to attach the BEAUTIFIL Needle Tip provided.
1. Pull off the shield cap while turning it slowly. (Fig.A)
2. Attach the needle tip by turning it clockwise until it is securely attached. (Fig.B)
   - Wear clean medical (dental gloves) when replacing the needle tip.

A-8. Placement
Apply necessary amount of BEAUTIFIL Flow directly into the cavity and create the shape desired.
BEAUTIFIL Flow may also be extruded onto a paper pad to be applied into the cavity with a suitable instrument.
- When storing these materials in a refrigerator, allow them to reach room temperature before use.
- The paste dispensed onto the paper pad should be shielded from ambient light by light-shielding cover to avoid unintended polymerization of the material.
- Needle tips should be used for only one patient and then discarded at the end of the procedure to avoid cross contamination.

A-9. Light-curing
Light-cure using a dental light-curing unit.
- When the cavity is deep, incremental filling and light-curing not exceeding 2 mm is recommended.
- When the cavity surface is large, light-cure in segments.
- Dental light-curing unit and light-curing time

Light-curing unit	Halogen	LED
Light-curing time	30 sec.	10 sec.

- Halogen light-curing unit
  Wavelength: 400-500 nm,
  Light intensity: ≥ 500 mW/cm^2
- LED light-curing unit
  Wavelength: 440-490 nm,
  Light intensity: ≥ 1000 mW/cm^2
- Use a dental light-curing unit having specifications equivalent to those described above. When using the one having performance other than these recommendations, follow the instructions of each unit to light-cure BEAUTIFIL Flow properly.
- Operators must use protective glasses or light shielding plate to avoid looking directly at the curing light. Operators must also protect patients' eyes from direct exposure to curing light.
- Disinfect the syringe and shield cap with alcohol after each use to avoid cross-contamination. Then, tightly close the cap. Use caution to avoid including alcohol into the paste.
- Disinfect the light-curing unit with alcohol after each use to avoid cross-contamination.

A-10. Finishing and polishing
After light-curing, contour, finish and polish the restoration following the conventional method.
B. Base/Liner
B-1. Follow "A-1"-"A-7" procedures of Anterior and posterior restorations above.
B-2. Base/Liner
Apply necessary amount of BEAUTIFIL Flow directly into the cavity and create the shape desired. BEAUTIFIL Flow may also be extruded onto a paper pad to be applied into the cavity with a suitable instrument. Light-cure the material using a dental light-curing unit (Halogen : 30 sec. or LED : 10 sec.).
- When storing these materials in a refrigerator, allow them to reach room temperature before use.
- The paste dispensed onto the paper pad should be shielded from ambient light by light-shielding cover to avoid unintended polymerization of the material.
- Needle tips should be used for only one patient and then discarded at the end of the procedure to avoid cross contamination.

B-3. Placement
Fill direct composite resin.
B-4. Finishing and polishing
After light-curing, contour, finish and polish the restoration following the conventional method.

NOTE ON USE
1. Follow the instructions for use of each dental material or instrument to be used in conjunction with this product.
2. Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in the INDICATIONS in these instructions for use.
3. Use this product within the expiration date indicated on the package and container.
(Example YYYY-MM-DD → Year-Month-Date of the expiration date)

STORAGE
1. Store at room temperature (1-30 °C/ 34-86 °F). Avoid high temperatures and high humidity. Keep away from direct sunlight and any source of ignition.
2. Discard the used Needle Tip and store this product in either way of the following.
   2-1. Attach new one. Insert the needle into the small hole on the head of the shield cap. (Fig.C)
   2-2. Replace the shield cap securely. (Fig.D)

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

DE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Fluoridfreisetzendes, fließfähiges Füllungsmaterial

BEAUTIFIL Flow ist ein lichthärtendes, röntgenopakes Füllungsmaterial. Es steht in zwei verschiedenen Viskositäten, F02 und F10, zur Verfügung. F02 hat eine niedrigere Viskosität, F10 eine höhere Viskosität.

FARBEN
F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (zahnfleischfarben)
F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T (A3 transluzent)

ZUSAMMENSETZUNG
Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG Füller auf der Basis von Fluoroboroaluminiumsilikatglas, Polymerisationsinitiator, Pigmente u. a.

INDIKATIONEN
- Frontzahnfüllungen
- Basis-/Fütterungsmaterial
- Kleine, nicht-okklusale druckfeste Füllungen der Backenzähne

VORSICHTSMASSNAHMEN
1. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylat-Monomere verwenden.
2. Behandler mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder Methacrylat-Monomere dürfen das Produkt nicht benutzen.
3. Falls bei Patient oder Behandler Entzündungen oder andere allergische Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und ärztlichen Rat einholen.
4. Zur Vermeidung einer Sensibilisierung gegen das Produkt (zahn-)medizinische Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit oralen Weichgeweben oder Haut sofort mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und mit reichlich Wasser spülen. (Zahn-)medizinische Handschuhe bieten zwar einen gewissen Schutz vor direktem Kontakt mit diesem Material, doch einige
Monomere können sehr schnell durch die Handschuhe auf die Haut dringen. Sollte das Material also auf die Schutzhandschuhe gelangen, diese sofort ausziehen und die Hände mit reichlich Wasser waschen.
5. Bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
6. Dieses Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch vorgesehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG
A. Front- und Seitenzahnfüllungen
A-1. Reinigung der Zahnoberfläche
Die Zahnoberfläche gründlich von Plaque reinigen.
A-2. Farbauswahl
Mit einem Farbschlüssel die geeignete Farbe auswählen, solange der Zahn noch feucht ist.
A-3. Kavitätenpräparation
Die Kavität wie gewohnt präparieren.
A-4. Isolierung
Mit Kofferdam isolieren.
A-5. Pulpaschutz
Bei pulpanahen Kavitäten ein Pulpaüberkappungsmaterial (Calciumhydroxid usw.) auftragen.
- Keine eugenolhaltigen Materialien verwenden, da diese die Polymerisation oder Adhäsion des Produkts beeinträchtigen können.

A-6. Konditionierung und Adhäsivauftragung
Ein Dentinadhäsiv nach der Anleitung des Herstellers applizieren.
A-7. Aufsetzen der Kanüle
Nach der folgenden Anleitung die beiliegende BEAUTIFIL Kanüle anbringen:
1. Die Schutzkappe unter langsamer Drehung abziehen (Fig. A).
2. Die Kanüle im Uhrzeigersinn anschrauben, bis sie sicher befestigt ist (Fig. B).
   - Beim Auswechseln der Kanüle saubere zahnärztliche Handschuhe tragen.

A-8. Ausbringen
Die nötige Menge BEAUTIFIL Flow direkt in die Kavität applizieren und wie gewünscht formen. BEAUTIFIL Flow kann aber auch auf einen Mischblock gegeben und mit einem geeigneten Instrument in die Kavität appliziert werden.
- Im Kühlschrank gelagertes Material erst verarbei-ten, wenn es sich auf Zimmertemperatur erwärmt hat.
- Das auf den Mischblock ausgebrachte Material sollte mit einer Lichtschutzfolie vor Umgebungslicht geschützt werden, damit es nicht zu einer unbeabsichtigten Polymerisation des Materials kommt.
- Die Kanülen dürfen nur bei jeweils einem Patienten verwendet werden und sind am Ende der Behandlung zu entsorgen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

A-9. Lichthärtung
Mit einer dentalen Polymerisationslampe lichthärten.
- Bei tiefen Kavitäten ist eine inkrementelle Füllung und Lichthärtung mit maximal 2 mm Schichtstärke zu empfehlen.
- Großflächige Füllungen in Segmenten lichthärten.
- Polymerisationslampe und Polymerisationszeit

Polymerisationslampe	Halogen	LED
Polymerisationszeit	30 Sek.	10 Sek.

- Halogen-Polymerisationslampe
  Wellenlänge: 400-500 nm,
  Lichtleistung: ≥ 500 mW/cm^2
- LED-Polymerisationslampe
  Wellenlänge: 440-490 nm,
  Lichtleistung: ≥ 1000 mW/cm^2
- Eine dentale Polymerisationslampe mit den obigen technischen Merkmalen benutzen. Bei Verwendung von Modellen mit anderen Leistungsmerkmalen die Gebrauchsanleitung der jeweiligen Lampe befolgen, damit BEAUTIFIL Flow korrekt lichtgehärtet wird.
- Der Behandler muss eine Schutzbrille tragen oder ein Lichtschutzschild verwenden, um nicht unmittelbar in das Licht der Polymerisationslampe zu blicken. Der Behandler muss auch die Augen des Patienten vor direkter Einwirkung des Lichts der Polymerisationslampe schützen.
- Spritze und Schutzkappe nach jedem Gebrauch mit Alkohol desinfizieren, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Anschließend die Verschlusskappe fest wieder anbringen. Achtgeben, dass kein Alkohol in die Paste gelangt.
- Die Polymerisationslampe nach jedem Gebrauch mit Alkohol desinfizieren, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

A-10. Finieren und Polieren
Nach der Lichthärtung die Füllung wie gewohnt konturieren, finieren und polieren.
B. Basis-/Fütterungsmaterial
B-1. Die obigen Schritte "A-1"-"A-7" für Front- und Seitenzahnfüllungen ausführen.
B-2. Basis-/Fütterungsmaterial
Die nötige Menge BEAUTIFIL Flow direkt in die Kavität applizieren und wie gewünscht formen. BEAUTIFIL Flow kann aber auch auf einen Mischblock gegeben und mit einem geeigneten Instrument in die Kavität appliziert werden. Das Material mit einer dentalen Polymerisationslampe lichthärten (Halogen: 30 Sek. oder LED: 10 Sek.).
- Im Kühlschrank gelagertes Material erst verarbei-ten, wenn es sich auf Zimmertemperatur erwärmt hat.
- Das auf den Mischblock ausgebrachte Material sollte mit einer Lichtschutzfolie vor Umgebungslicht geschützt werden, damit es nicht zu einer unbeabsichtigten Polymerisation des Materials kommt.
- Die Kanülen dürfen nur bei jeweils einem Patienten verwendet werden und sind am Ende der Behandlung zu entsorgen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

B-3. Ausbringen
Direktes Komposit auftragen.
B-4. Finieren und Polieren
Nach der Lichthärtung die Füllung wie gewohnt konturieren, finieren und polieren.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH
1. Bei allen zusammen mit diesem Produkt verwendeten zahnärztlichen Materialien oder Instrumenten die Gebrauchsanleitung beachten.
2. Das Produkt ausschließlich für die im Abschnitt INDIKATIONEN dieses Beipackzettels genannten Anwendungen verwenden.
3. Das Produkt nur bis zu dem auf Packung und Behälter angegebenen Verfallsdatum verwenden.
(Beispiel JJJJ-MM-TT → Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)

LAGERUNG
1. Bei Zimmertemperatur lagern (1-30°C).
Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten.
2. Die gebrauchte Kanüle entsorgen und dieses Produkt wahlweise wie folgt lagern.
   2-1. Neue Kanüle aufsetzen. Die Kanüle in die schmale Öffnung im Kopf der Schutzkappe schieben (Fig. C).
   2-2. Die Schutzkappe fest wieder aufsetzen (Fig. D).

FR A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE

Matériau de restauration fluide à libération de fluor

BEAUTIFIL Flow est un matériau de restauration photopolymérisable radio-opaque. Deux fluidités, F02 et F10, sont disponibles. F02 indique une fluidité basse et F10 une fluidité haute.

TEINTES
F02 : A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (Gum shade)
F10 : A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T (A3 Translucency)

COMPOSITION
Bis-GMA, TEGDMA, Charge S-PRG à base de verre fluoroboroaluminosilicate, initiateur de polymérisation, pigments et divers

INDICATIONS
- Restaurations antérieures
- Base/liner
- Petite, prothese de restauration non occlusale des dents posterieures

PRECAUTIONS
1. Ne pas utiliser ce produit pour des patients allergiques à ce matériau ou aux monomères acryliques.
2. De même le personnel allergique à ces produits ne devra pas les manipuler.
3. Si, lors de l'utilisation du produit, le patient ou l'opérateur présente une inflammation ou autre réaction allergique, interrompre l'opération et consulter un médecin.
4. Porter des gants et des lunettes de protection afin d'éviter toute sensibilisation. En cas de contact accidentel avec les tissus mous, la peau ou un vêtement, essuyer avec un coton imbibé d'alcool et rincer à l'eau courante. Bien que les gants médicaux protègent du contact direct, certains monomères peuvent les traverser. Si c'est le cas, ôter immédiatement les gants, se laver les mains à l'eau courante.
5. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau et contacter un médecin.
6. Ce produit est exclusivement réservé à un usage dentaire professionnel.

MODE D'EMPLOI
A. Restaurations antérieures et postérieures
A-1. Nettoyage de la surface de la dent
Procéder soigneusement pour ôter toute trace de plaque.
A-2. Teinte
Sélectionner la teinte appropriée du matériau de restauration à l'aide d'un teintier pendant que la dent reste humide.
A-3. Préparation de la cavité
Préparer la cavité de façon conventionnelle.
A-4. Isolation
Isoler avec une digue.
A-5. Protection de la pulpe
Protéger la pulpe dans les zones où la dentine reste peu épaisse avec un hydroxyde de calcium.
- Ne pas utiliser de produit contenant de l'eugenol car cela nuirait à l'adhérence et à la polymérisation du matériau.

A-6. Conditionnement et application de l'adhésif
Passer un adhésif dentinaire en suivant les indications du fabricant.
A-7. Mise en place de l'aiguille
Suivre les instructions ci-dessous pour mettre en place l'aiguille BEAUTIFIL fournie.
1. Ôter le capuchon en dévissant doucement dans le sens indiqué. (Fig.A)
2. Enfoncer l'aiguille en vissant jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. (Fig.B)
   - Porter des gants médicaux propres lors du remplacement de l'aiguille.

A-8. Placement
Injecter la dose nécessaire de BEAUTIFIL Flow directement dans la cavité et le modeler à la forme désirée. Avec BEAUTIFIL Flow, on peut aussi déposer le produit sur un bloc de mélange.
- S'il est stocké au réfrigérateur, laisser le matériau atteindre la température ambiante avant usage.
- La pâte sur le bloc de mélange doit être protégée de la lumière ambiante pour éviter un début de polymérisation indésirable.
- Les aiguilles sont à usage unique et donc à jeter après chaque intervention, pour éviter la contamination croisée.

A-9. Photopolymérisation
Photopolymériser avec une lampe de cabinet
- En cas de cavité profonde, procéder en plusieurs étapes (application/polymérisation) sans excéder 2 mm d'épaisseur à chaque fois.
- Pour les cavités de grande surface, photopolymériser par segments.
- Lampe à photopolymériser et temps d'insolation

Lampe à polymériser	Halogène	LED
Temps de polymérisation	30 s	10 s

- Lampe halogène
  Longueur d'onde : 400-500 nm,
  Intensité lumineuse : ≥ 500 mW/cm^2
- Lampe à LED
  Longueur d'onde : 440-490 nm,
  Intensité lumineuse : ≥ 1000 mW/cm^2
- Utiliser une lampe de cabinet aux spécifications identiques à celles indiquées plus haut. Si une lampe présente des performances différentes de celles décrites, suivre son mode d'emploi pour polymériser correctement BEAUTIFIL Flow.
- Utiliser des lunettes de protection et éviter de regarder directement la lumière de la lampe à polymériser. Les opérateurs doivent aussi protéger les yeux du patient d'une exposition directe à la lumière de la lampe à polymériser.
- Désinfecter à l'alcool la seringue et le capuchon protecteur après chaque patient pour éviter la contamination croisée. Puis reboucher soigneusement. User de prudence pour éviter de mettre de l'alcool dans la pâte.
- Désinfecter à l'alcool la lampe à polymériser après chaque patient pour éviter la contamination croisée.

A-10. Finition et polissage
Après polymérisation, procéder au modelage, à la finition et au polissage de manière conventionnelle.
B. Base/liner
B-1. Suivre les procédures "A-1"-"A-7" de la section Restaurations antérieures et postérieures ci-dessus.
B-2. Base/liner
Injecter la dose nécessaire de BEAUTIFIL Flow directement dans la cavité et le modeler à la forme désirée. Avec BEAUTIFIL Flow, on peut aussi déposer le produit sur un bloc de mélange. Photopolymériser le matériau avec une lampe de cabinet (halogène : 30 s ou LED : 10 s).
- S'il est stocké au réfrigérateur, laisser le matériau atteindre la température ambiante avant usage.
- La pâte sur le bloc de mélange doit être protégée de la lumière ambiante pour éviter un début de polymérisation indésirable.
- Les aiguilles sont à usage unique et donc à jeter après chaque intervention, pour éviter la contamination croisée.

B-3. Placement
Remplir de résine composite directe.
B-4. Finition et polissage
Après polymérisation, procéder au modelage, à la finition et au polissage de manière conventionnelle.

REMARQUES
1. Suivre les instructions du fabricant pour chaque matériau ou instrument utilisé durant la mise en œuvre de ce produit.
2. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles mentionnées au chapitre INDICATIONS du présent mode d'emploi.
3. Utiliser ce produit avant la date d'expiration indiquée sur l'étiquette et l'emballage.
(Exemple AAAA-MM-JJ → Année-Mois-Jour de la date d'expiration)

STOCKAGE
1. Conserver à température ambiante (1-30 °C).
Eviter toute température ou humidité élevée. Ne pas approcher d'une source lumineuse intense ou d'une flamme.
2. Jeter l'aiguille usagée et conserver ce produit de l'une des manières suivantes.
   2-1. En fixer une nouvelle. Insérer l'extrémité de l'aiguille dans le petit trou du capuchon. (Fig.C)
   2-2. Replacer le capuchon protecteur. (Fig.D)

NL LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK

Fluoride afgevend vloeibaar restauratiemateriaal

BEAUTIFIL Flow is een lichtuithardend radiopaak restauratiemateriaal. Er zijn twee verschillende viscositeiten beschikbaar, F02 en F10. F02 heeft minder vloei en F10 heeft meer vloei.

KLEUREN
F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (tandvleeskleur)
F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T (A3 translucent)

SAMENSTELLING
Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG vulstof op basis van fluoroboroaluminosilicaatglas, polymerisatie-initiator, pigmenten en andere

INDICATIES
- Anterieure restoraties
- Base/Liner
- Kleine, niet occlusale, druk-dragende restauraties in achterste tanden

VOORZORGSMAATREGELEN
1. Gebruik dit product niet bij patiënten met een bekende allergie voor dit materiaal en/of methacrylaatmonomeer.
2. Gebruikers met een bekende allergie voor dit materiaal en/of methacrylaatmonomeer mogen dit product niet gebruiken.
3. Als een ontsteking of een andere allergische reactie ontstaat bij de patiënt of de gebruiker dient het gebruik onmiddellijk te worden gestopt en moet medisch advies worden ingewonnen.
4. Gebruik medische (dentale) handschoenen en een beschermbril om de ontwikkeling van gevoeligheid voor dit product te voorkomen. Bij accidenteel contact met orale zachte weefsels of met de huid moet onmiddellijk met een met alcohol bevochtigde wattenpellet worden gedept en met ruim water worden gespoeld. Medische (dentale) handschoenen bieden enige bescherming tegen direct contact met dit materiaal; sommige monomeren kunnen echter zeer snel door de handschoenen penetreren en de huid bereiken. Derhalve moeten, mocht het materiaal in aanraking komen met de handschoenen, deze onmiddellijk worden uitgetrokken en moeten de handen met ruim water worden gewassen.
5. Bij contact met de ogen moeten deze onmiddellijk met ruim water worden gespoeld en moet medisch advies worden ingewonnen.
6. Dit product is bedoeld om uitsluitend door tandartsen te worden gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING
A. Anterieure en posterieure restauraties
A-1. Reinigen van het tandoppervlak
Reinig het oppervlak van het element grondig om de plak te verwijderen.
A-2. Kleurbepaling
Kies de juiste kleur aan de hand van een kleurenring wanneer het element nog vochtig is.
A-3. Voorbereiden van de caviteit
Prepareer de caviteit op conventionele wijze.
A-4. Isolatie
Isoleer met een rubberdam.
A-5. Bescherming van de pulpa
Wanneer het betroffen gebied dicht bij de pulpa ligt moet deze met calciumhydroxide enz. worden bedekt.
- Gebruik geen eugenol bevattende materialen daar deze de polymerisatie of adhesie van het materiaal nadelig kunnen beïnvloeden.

A-6. Conditionering en toepassing van het adhesief
Appliceer dentineadhesief volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
A-7. Plaatsen van de tip
Volg onderstaande instructies om de meegeleverde BEAUTIFIL naaldtip te plaatsen.
1. Neem de beschermkap af door deze langzaam te draaien. (Fig. A)
2. Plaats de naaldtip door deze met de klok mee te draaien totdat hij stevig is bevestigd. (Fig. B)
   - Draag schone medische (dentale) handschoenen bij het vervangen van de naaldtip.

A-8. Plaatsing
Appliceer de benodigde hoeveelheid BEAUTIFIL Flow direct in de caviteit en creëer de gewenste vorm. BEAUTIFIL Flow kan ook op een papieren mengblok worden geplaatst om met een geschikt instrument naar de caviteit te worden gebracht.
- Laat, wanneer deze materialen in de koelkast worden bewaard, ze alvorens te gebruiken op kamertemperatuur komen.
- Het op het mengblok gedispenseerde materiaal moet met een lichtafdekking tegen omgevingslicht worden afgeschermd om voortijdige polymerisatie te voorkomen.
- Gebruik de naaldtip voor slechts een enkele patiënt om kruisbesmetting te voorkomen en gooi hem weg na de behandeling.

A-9. Uitharden onder licht
Hard uit onder licht met een dentale polymerisatielamp.
- Bij een diepe caviteit wordt aanbevolen lagen van niet meer dan 2 mm te maken en uit te harden.
- Aanbevolen wordt bij een caviteit met een groot oppervlak in segmenten uit te harden.
- Dentale polymerisatielamp en -tijd

Polymerisatielamp	Halogeen	LED
Belichtingstijd	30 sec.	10 sec.

- Halogeen polymerisatielamp
  Golflengte: 400-500 nm,
  Lichtintensiteit: ≥ 500 mW/cm^2
- LED-polymerisatielamp
  Golflengte: 440-490 nm,
  Lichtintensiteit: ≥ 1000 mW/cm^2
- Gebruik een dentale polymerisatielamp waarvan de specificaties overeenkomen met de hierboven genoemde waarden. Volg bij gebruik van een polymerisatielamp met afwijkende specificaties de gebruiksaanwijzing ervan om BEAUTIFIL Flow correct uit te harden.
- De gebruiker moet een beschermbril of een lichtafdekking gebruiken om te voorkomen dat direct in het licht van de polymerisatielamp gekeken kan worden. De gebruiker dient ook de ogen van de patiënt te beschermen tegen directe blootstelling aan het licht van de polymerisatielamp.
- Desinfecteer de doseerspuit en de beschermkap na elk gebruik met alcohol om kruisbesmetting te voorkomen. Sluit vervolgens de kap stevig. Wees voorzichtig en voorkomen dat er alcohol in het materiaal terechtkomt.
- Desinfecteer de polymerisatielamp na elk gebruik met alcohol om kruisbesmetting te voorkomen.

A-10. Afwerken en polijsten
Contoureer, finish en polijst de restauratie na het uitharden op conventionele wijze.
B. Base/Liner
B-1. Volg procedure "A-1"-"A-7" van Anterieure en posterieure restauraties hierboven.
B-2. Base/Liner
Appliceer de benodigde hoeveelheid BEAUTIFIL Flow direct in de caviteit en creëer de gewenste vorm. BEAUTIFIL Flow kan ook op een papieren mengblok worden geplaatst om met een geschikt instrument naar de caviteit te worden gebracht. Laat het materiaal onder licht uitharden met een dentale polymerisatielamp (halogeen: 30 sec. of LED: 10 sec.).
- Laat, wanneer deze materialen in de koelkast worden bewaard, ze alvorens te gebruiken op kamertemperatuur komen.
- Het op het mengblok gedispenseerde materiaal moet met een lichtafdekking tegen omgevingslicht worden afgeschermd om voortijdige polymerisatie te voorkomen.
- Gebruik de naaldtip voor slechts een enkele patiënt om kruisbesmetting te voorkomen en gooi hem weg na de behandeling.

B-3. Plaatsing
Vul direct composiet.
B-4. Afwerken en polijsten
Contoureer, finish en polijst de restauratie na het uitharden op conventionele wijze.

AANWIJZINGEN BIJ HET GEBRUIK
1. Volg voor elk materiaal of instrument dat in combinatie met dit product wordt gebruikt de betreffende gebruiksaanwijzing.
2. Gebruik dit product niet voor enig ander doel dan specifiek vermeld onder INDICATIES in deze gebruiksaanwijzing.
3. Gebruik dit product voor de vervaldatum die is aangegeven op de verpakking en de houder.
(Bijvoorbeeld JJJJ-MM-DD → Jaar-Maand-Dag van de uiterste gebruiksdatum)

OPSLAG
1. Te bewaren op kamertemperatuur (1-30 °C). Vermijd hoge temperaturen en grote vochtigheid. Houd verwijderd van direct zonlicht en van enige ontstekingsbron.
2. Gooi gebruikte naaldpunten weg en bewaar dit product op een van de volgende wijzen.
   2-1. Nieuwe bevestigen. Steek de naald in het kleine gat bovenaan de beschermkap. (Fig. C)
   2-2. Plaats de beschermkap stevig terug. (Fig. D)

ES LEER CUIDADOSAMENTE ANTE DE USARLO

Material de restauración fluido con liberación de flúor

BEAUTIFIL Flow es un material de restauración radiopaco y fotopolimerizable. Hay disponibles dos consistencias diferentes, F02 y F10. F02 tiene menor fluidez, mientras que F10 tiene mayor fluidez.

TONOS
F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (Tono de Encía)
F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T (Traslucidez A3)

COMPOSICIÓN
Bis-GMA, TEGDMA, relleno S-PRG a base de vidrio de fluoroboroaluminosilicato, iniciador de la polimerización, pigmentos y otros

INDICACIONES
- Restauraciones anteriores
- Base/Revestimiento
- Restauraciones pequeñas sin cargas oclusales en los dientes posteriores

PRECAUCIONES
1. No usar este producto en pacientes con alergias conocidas a este material y/o al monómero de metacrilato.
2. Los profesionales con alergias conocidas a este material y/o al monómero de metacrilato no deben usar este producto.
3. Si apareciera inflamación o cualquier otra reacción alérgica en el paciente o el profesional mientras se está utilizando este producto, parar su uso inmediatamente y buscar ayuda médica.
4. Usar guantes médicos (dentales) y gafas protectoras para evitar la sensibilización a este producto. En caso de contacto accidental con el tejido blando oral o la piel, limpiar inmediatamente con una bolita de algodón humedecida en alcohol y lavar con gran cantidad de agua. Los guantes médicos (dentales) proporcionan algo de protección contra el contacto directo con este material; sin embargo algunos monómeros pueden penetrar a través de los guantes muy rápidamente hasta alcanzar la piel. Por tanto, si el material contactara con los guantes, quitárselos inmediatamente y lavarse las manos con gran cantidad de agua.
5. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con gran cantidad de agua y buscar ayuda médica.
6. Este producto está fabricado para uso solo por profesionales dentales.

INSTRUCCIONES DE USO
A. Restauraciones anteriores y posteriores
A-1. Limpieza de la superficie del diente
Limpiar completamente la superficie del diente para eliminar la placa.
A-2. Selección del tono
Seleccionar el tono apropiado con la guía de tonos mientras el diente aún está húmedo.
A-3. Preparación de la cavidad
Preparar la cavidad según el método convencional.
A-4. Aislamiento
Aislar con un dique de goma
A-5. Protección de la pulpa
Proteger la dentina cercana a la pulpa directa o indirectamente con hidróxido de calcio.
- No usar materiales que contengan eugenol, ya que pueden inhibir la polimerización o la adhesión del material.

A-6. Acondicionamiento y aplicación del adhesivo
Aplicar el adhesivo dentinario según las instrucciones de uso del fabricante.
A-7. Colocación de la aguja
Seguir las instrucciones de abajo para ajustar la aguja BEAUTIFIL proporcionada.
1. Tirar del tapón a la vez que se gira lentamente. (Fig. A)
2. Ajustar la aguja girándola en sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien ajustada. (Fig. B)
   - Usar guantes médicos (dentales) limpios al sustituir la aguja.

A-8. Colocación
Aplicar la cantidad necesaria de BEAUTIFIL Flow directamente en la cavidad y crear la forma deseada. BEAUTIFIL Flow también se puede dispensar en un papel de mezcla para ser aplicado dentro de la cavidad con un instrumento adecuado.
- Cuando el material está guardado en la nevera, esperar a que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
- La pasta dispensada en el papel de mezcla debe protegerse de la luz ambiente con una cubierta de protección de la luz para evitar la polimerización del material.
- Las agujas se deben usar para un solo paciente y luego desecharlas al final del procedimiento para evitar la contaminación cruzada.

A-9. Fotopolimerización
Fotopolimerizar con una lámpara dental de fotopolimerización.
- Si la cavidad es profunda, se recomienda realizar un relleno incremental y una fotopolimerización no superior a 2 mm.
- Si la superficie de la cavidad es grande, fotopolimerizar por segmentos.
- Lámpara dental de fotopolimerización y tiempo de fotopolimerización

Unidad dental de fotopolimerización	Halógena	LED
Tiempo de fotopolimerización	30 segundos	10 segundos

- Unidad halógena de fotopolimerización
  Longitud de onda: 400-500 nm,
  Intensidad lumínica: ≥ 500 mW/cm^2
- Unidad LED de fotopolimerización
  Longitud de onda: 440-490 nm,
  Intensidad lumínica: ≥ 1.000 mW/cm^2
- Usar una lámpara dental de fotopolimerización con las mismas especificaciones que aquellas descritas anteriormente. Si se usa otro tipo de lámpara de fotopolimerización, seguir las instrucciones de cada una para fotopolimerizar correctamente el BEAUTIFIL Flow.
- Los operadores deben usar gafas protectoras o plástico protector para evitar mirar directamente a la luz de fotopolimerización. Los operadores también deben proteger los ojos del paciente para evitar su exposición directa a la luz de fotopolimerización.
- Desinfectar la jeringa y el tapón con alcohol después de cada uso para evitar la contaminación cruzada. A continuación, cerrar correctamente el tapón. Proceder con precaución para evitar que penetre alcohol en la pasta.
- Desinfectar la lámpara de fotopolimerización con alcohol después de cada uso para evitar la contaminación cruzada.

A-10. Acabado y pulido
Después de la fotopolimerización, contornear, terminar y pulir la restauración siguiendo la técnica convencional.
B. Base/Revestimiento
B-1. Seguir los procedimientos "A-1"-"A-7" de Restauraciones anteriores y posteriores descritos anteriormente.
B-2. Base/Revestimiento
Aplicar la cantidad necesaria de BEAUTIFIL Flow directamente en la cavidad y crear la forma deseada. BEAUTIFIL Flow también se puede dispensar en un papel de mezcla para ser aplicado dentro de la cavidad con un instrumento adecuado. Fotopolimerizar el material con una lámpara dental de fotopolimerización (halógena: 30 segundos; LED: 10 segundos).
- Cuando el material está guardado en la nevera, esperar a que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
- La pasta dispensada en el papel de mezcla debe protegerse de la luz ambiente con una cubierta de protección de la luz para evitar la polimerización del material.
- Las agujas se deben usar para un solo paciente y luego desecharlas al final del procedimiento para evitar la contaminación cruzada.

B-3. Colocación
Rellenar con resina compuesta directa.
B-4. Acabado y pulido
Después de la fotopolimerización, contornear, terminar y pulir la restauración siguiendo la técnica convencional.

NOTA DE USO
1. Seguir las instrucciones de uso de cada material dental o instrumento que se va a usar junto con este producto.
2. No usar este producto para otras indicaciones que no sean las especificadas en las INDICACIONES de estas instrucciones de uso.
3. Usar este producto dentro de la fecha de caducidad indicada en envase y el embalaje.
(Ejemplo AAAA-MM-DD → Año-Mes-Día de la fecha de caducidad)

ALMACENAJE
1. Almacenar a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitar temperatura y humedad altas. Mantenerlo alejado de la luz directa del sol y de cualquier fuente de calor.
2. Desechar la aguja usada y almacenar el producto de cualquiera de las siguientes formas.
   2-1. Colocar una aguja nueva. Insertar la aguja en el hueco de la cabeza del tapón. (Fig.C)
   2-2. Colocar de nuevo el tapón. (Fig. D)

IT LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Materiale

➢ Il materiale erogato sul blocco di carta deve essere protetto dalla luce circostante con un apposito schermo fotoprotettivo in modo da evitarne la polimerizzazione indesiderata.
➢ Per evitare contaminazione crociata, i puntali della cannula devono essere usati per un solo paziente e smaltiti al termine del trattamento.

A-9. Fotopolimerizzazione
Fotopolimerizzare utilizzando un'unità fotopolimerizzante dentale.
➢ Se la cavità è profonda, si consiglia un incremento del riempimento e della fotopolimerizzazione non superiore a 2 mm.
➢ Quando la superficie della cavità è di grandi dimensioni, eseguire la fotopolimerizzazione in segmenti.
➢ Unità fotopolimerizzante dentale e tempo di fotopolimerizzazione

Unità fotopolimerizzante	Alogena	LED
Tempo di fotopolimerizzazione	30 s	10 s

➢ Unità fotopolimerizzante alogena
lunghezza d'onda: 400-500 nm,
intensità luminosa: ≥ 500 mW/cm^2
➢ Unità fotopolimerizzante LED
lunghezza d'onda: 440-490 nm,
intensità luminosa: ≥ 1000 mW/cm^2
➢ Usare un'unità fotopolimerizzante dentale con le caratteristiche tecniche sopra descritte. Per la corretta fotopolimerizzazione di BEAUTIFIL Flow con unità aventi caratteristiche diverse da quelle indicate, attenersi alle rispettive istruzioni.
➢ Gli operatori devono indossare occhiali protettivi o usare uno schermo fotoprotettivo per evitare di guardare direttamente il fotopolimerizzatore. Gli operatori sono inoltre tenuti a proteggere gli occhi dei pazienti dall'esposizione diretta al fotopolimerizzatore.
➢ Per evitare contaminazione crociata, disinfettare la siringa e il cappuccio protettivo con alcol dopo ogni uso. Quindi richiudere bene il cappuccio. Fare attenzione affinché l'alcol non venga introdotto nel materiale.
➢ Per evitare contaminazione crociata, disinfettare l'unità fotopolimerizzante con alcol dopo ogni uso.

A-10. Rifinitura e lucidatura
Dopo la fotopolimerizzazione, il restauro viene sagomato, rifinito e lucidato come di consueto.

B. Base/liner
B-1. Seguire le procedure "A-1"-"A-7" relative ai restauri anteriori e posteriori indicate in precedenza.
B-2. Base/liner
Applicare la quantità necessaria di BEAUTIFIL Flow direttamente nella cavità e modellare come desiderato. BEAUTIFIL Flow può inoltre essere erogato su un blocchetto di carta e applicato nella cavità con uno strumento adatto. Fotopolimerizzare il materiale utilizzando un'unità fotopolimerizzante dentale (alogena: 30 s o LED: 10 s).
➢ Utilizzare il materiale conservato nel frigorifero solo quando ha raggiunto la temperatura ambiente.
➢ Il materiale erogato sul blocco di carta deve essere protetto dalla luce circostante con un apposito schermo fotoprotettivo in modo da evitarne la polimerizzazione indesiderata.
➢ Per evitare contaminazione crociata, i puntali della cannula devono essere usati per un solo paziente e smaltiti al termine del trattamento.

B-3. Posizionamento
Riempire con la resina composita diretta.
B-4. Rifinitura e lucidatura
Dopo la fotopolimerizzazione, il restauro viene sagomato, rifinito e lucidato come di consueto.

NOTE SULL'USO
1. Per ogni materiale o strumento dentale utilizzato in combinazione con questo prodotto seguire le istruzioni del produttore.
2. Usare il prodotto esclusivamente per lo scopo indicato nella sezione INDICAZIONI di queste istruzioni.
3. Utilizzare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione e sul contenitore.
(Esempio AAAA-MM-GG → Anno-Mese-Giorno della data di scadenza)

CONSERVAZIONE
1. Conservare a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitare umidità e temperature elevate. Proteggere da irradiazione solare diretta e tenere lontano da fonti d'accensione.
2. Smaltire il puntale della cannula utilizzato e conservare questo prodotto in uno dei seguenti modi.
2-1. Fissare uno nuovo. Inserire la cannula nel piccolo foro della testa del cappuccio protettivo (Fig.C).
2-2. Sostituire saldamente il cappuccio protettivo (Fig.D).

RU ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Выделяющий фтор, текучий реставрационный материал

BEAUTIFIL Flow – это светоотверждаемый, рентгеноконтрастный реставрационный материал. Выпускается с двумя различными степенями текучести: F02 и F10. F02 имеет меньшую степень текучести, F10 имеет большую степень текучести.

ОТТЕНКИ
F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (цвет десны)
F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T (A3 полупрозрачность)

СОСТАВ
Bis-GMA/бисфенол A-глицидил-метакрилат, TEGDMA/триэтиленгликольдиметакрилат, наполнитель S-PRG на основе фторборалюминийсиликатного стекла, инициатор полимеризации, пигменты и др.

ПОКАЗАНИЯ
➢ Реставрация фронтальных зубов
➢ Прокладочный материал
➢ Малые, неокклюзионные реставрации под давлением задних зубов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не следует применять данный продукт для пациентов, у которых ранее наблюдались аллергические реакции на этот материал и/или метакрилатные мономеры.
2. Персонал, у которого ранее наблюдались аллергические реакции на этот материал и/или метакрилатные мономеры, не должен использовать этот продукт.
3. При возникновении у персонала или пациента воспалительных или других аллергических реакций следует немедленно прекратить применение данного продукта и обратиться за консультацией к врачу.
4. Для предотвращения сенсибилизации на продукт следует использовать защитные медицинские (стоматологические) перчатки и очки. При случайном контакте с мягкими тканями полости рта или с кожей немедленно промокнуть ватным тампоном, пропитанным спиртом, и прополоскать большим количеством воды. Медицинские (стоматологические) перчатки обеспечивают определенную защиту от прямого контакта с этим материалом, однако некоторые мономеры могут очень быстро проникать через перчатки на кожу. Это значит, что даже в случае попадания материала на защитные перчатки их следует немедленно снять и вымыть руки большим количеством воды.
5. При контакте с глазами необходимо немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу.
6. Этот продукт предназначен только для применения специалистами в стоматологии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
А. Реставрация фронтальных и боковых зубов
А-1. Очистка поверхности зуба
Тщательно очистить поверхность зуба от отложений.
А-2. Выбор оттенка
С помощью шкалы оттенков выбрать необходимый оттенок, пока зуб еще влажный.
А-3. Препарирование кариозной полости
Препарировать полость обычным способом.
А-4. Изолированность
Изолировать с помощью резинового изолятора слюны.
А-5. Защита пульпы
Когда пораженная зона расположена близко к пульпе, закрыть пульпу гидроокисью кальция и др.
➢ Не использовать материалы, содержащие эвгенол, поскольку они влияют на качество полимеризации или адгезии материала.
А-6. Обработка и нанесение адгезива
Нанести адгезив для дентина согласно инструкции производителя.
А-7. Подготовка канюли
Установить поставляемую канюлю BEAUTIFIL (тонкую насадку) следующим образом:
1. Снять защитный колпачок путем медленного вращения. (Fig. A)
2. Привинтить канюлю, вращая по часовой стрелке, пока она плотно не зафиксируется. (Fig. B)
➢ Надеть чистые медицинские (стоматологические) перчатки, выполняя замену канюли.
А-8. Нанесение
Нанести необходимое количество BEAUTIFIL Flow непосредственно в полость и придать необходимую форму. BEAUTIFIL Flow может быть также дозирован на блок для замешивания и нанесен в полость соответствующим инструментом.
➢ Хранящийся в холодильнике материал перед применением нагреть до комнатной температуры.
➢ Дозированную на блок для замешивания пасту защищать от окружающего света светозащитной пленкой, чтобы избежать случайной полимеризации материала.
➢ Канюли должны использоваться только для одного пациента и утилизироваться после окончания процедуры во избежание перекрестной инфекции.
А-9. Светополимеризация
Светополимеризация с помощью дентальной светополимеризационной лампы
➢ В случае глубокой полости рекомендуется нанесение материала дозами и светополимеризация слоя не более 2 мм.
➢ В случае большой полости рекомендуется проводить светополимеризацию сегментами.
➢ Дентальная светополимеризационная лампа и время светополимеризации

Дентальная светополимеризационная лампа	Галогеновый	Светодиодный
Время полимеризации	30 с	10 с

➢ Галогенная светополимеризационная лампа
длина волн: 400–500 нм,
интенсивность света: ≥ 500 мВт/см^2
➢ Светодиодная светополимеризационная лампа
длина волн: 440–490 нм,
интенсивность света: ≥ 1000 мВт/см^2
➢ Использовать дентальную светополимеризационную лампу с указанными выше техническими характеристиками. При использовании моделей с другими параметрами мощности следовать инструкции по эксплуатации конкретной лампы, чтобы выполнить надлежащую светополимеризацию BEAUTIFIL Flow.
➢ Персонал должен пользоваться защитными очками или защитным щитком, чтобы не смотреть непосредственно на свет светополимеризационной лампы. Персонал должен также защитить глаза пациента от прямого попадания полимеризационного света.
➢ Дезинфицировать шприц и защитный колпачок спиртом после каждого использования во избежание перекрестного заражения. Затем плотно закрыть колпачок. Следует быть осторожным, чтобы избежать попадания спирта в пасту.
➢ Дезинфицировать дентальную светополимеризационную лампу спиртом после каждого использования во избежание перекрестного заражения.
А-10. Финирование и полировка
После светополимеризации контурировать, финировать и полировать реставрацию обычным способом.
В. Прокладочный материал
В-1. Следовать описанным выше шагам "A-1"-"A-7" по выполнению реставраций фронтальных и боковых зубов.
В-2. Прокладочный материал
Нанести необходимое количество BEAUTIFIL Flow непосредственно в полость и придать необходимую форму. BEAUTIFIL Flow может быть также дозирован на блок для замешивания и нанесен в полость соответствующим инструментом. Светополимеризация материала с помощью дентальной светополимеризационной лампы (Галогенная: 30 с, светодиодная: 10 с).
➢ Хранящийся в холодильнике материал перед применением нагреть до комнатной температуры.
➢ Дозированную на блок для замешивания пасту защищать от окружающего света светозащитной пленкой, чтобы избежать случайной полимеризации материала.
➢ Канюли должны использоваться только для одного пациента и утилизироваться после окончания процедуры во избежание перекрестной инфекции.
В-3. Нанесение
Нанести композит.
В-4. Финирование и полировка
После светополимеризации контурировать, финировать и полировать реставрацию обычным способом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Следовать инструкциям по применению стоматологических материалов или инструментов, используемых с этим продуктом.
2. Применять продукт исключительно для целей, указанных в разделе ПОКАЗАНИЯ этой инструкции по применению.
3. Использовать данный продукт только до истечения указанного на упаковке и емкости срока годности.
(Пример ГГГГ-ММ-ДД → год-месяц-дата окончания срока годности)

ХРАНЕНИЕ
1. Хранить при комнатной температуре (1–30°C). Избегать воздействия высоких температур и высокой влажности. Защищать от прямых солнечных лучей, хранить вдали от источников возгорания.
2. Утилизировать использованную канюлю и хранить данный продукт любым из рекомендованных способов.
2-1. Прикрепить новую. Вставить канюлю в узкое отверстие в головке защитного колпачка. (Fig. C)
2-2. Надежно установить на место защитный колпачок. (Fig. D)

PL NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM

Uwalniający fluor płynny materiał wypełnieniowy

BEAUTIFIL Flow to światłoutwardzalny, radioneprzezierny materiał wypełnieniowy. Dostępne są dwa różne poziomy płynności F02 i F10. F02 wykazuje się niższą płynnością, a f10 wyższą.

ODCIENIE
F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (odcień żywicy)
F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T (A3 półprzezroczysty)

SKŁAD
Bis-GMA, TEGDMA wypełniacz S-PRG na bazie szkła fluoroboro-glinowo-krzemowego, inicjator polimeryzacji, pigmenty i inne

WSKAZANIA
➢ Wypełnienia zębów przednich
➢ Podstawa/podkład
➢ Małe, odporne na nacisk zębów tylnych wypełnienia powierzchni nie żujących

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Nie należy używać tego produktu u pacjentów ze zdiagnozowaną alergią na ten materiał i/lub monomer metakrylu.
2. Niniejszego produktu nie powinni stosować operatorzy z rozpoznaną alergią na ten materiał i/lub monomer metakrylu.
3. W przypadku wystąpienia u pacjenta stanu zapalnego lub innego rodzaju reakcji alergicznej należy niezwłocznie zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza.
4. Aby uniknąć uczulenia na produkt, należy używać rękawiczek medycznych (dentystycznych) i okularów ochronnych. W sytuacji przypadkowego kontaktu z miękkimi tkankami jamy ustnej lub skórą należy natychmiast przetrzeć skórę klejkiem waty zwilżonej alkoholem i spłukać dużą ilością wody. Rękawiczki medyczne (dentystyczne) zapewniają pewną ochronę przeciwko bezpośredniemu kontaktowi z materiałem, jednakże niektóre monomery mogą szybko penetrować przez rękawiczki i dosięgnąć skóry. Jeśli materiał wszedł w kontakt z rękawiczkami, należy natychmiast je zdjąć, a ręce umyć dużą ilością wody.
5. W sytuacji kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
6. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez lekarzy dentystów.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
A. Wypełnienia zębów przednich i tylnych
A-1. Oczyszczenie powierzchni zęba
Należy dokładnie oczyścić powierzchnię zęba z płytki nazębnej.
A-2. Wybór odcienia
Należy wybrać odcień za pomocą kolornika, gdy ząb jest jeszcze mokry.
A-3. Opracowanie ubytku
Należy opracować ubytek w konwencjonalny sposób.
A-4. Odizolowanie zęba
Należy odizolować ząb przy użyciu ślinochronu.
A-5. Zabezpieczenie miazgi
Należy pokryć zębinę w sąsiedztwie miazgi pośrednio lub bezpośrednio wodorotlenkiem wapnia.
➢ Nie stosować materiałów zawierających eugonol, ponieważ może hamować polimeryzację i adhezję materiału.
A-6. Dopasowywanie i nakładanie systemu wiążącego
Należy nałożyć system wiążący zgodnie z zaleceniami producenta.
A-7. Zamocowanie końcówki
Należy przestrzegać poniższej instrukcji montowania końcówki z igłą BEAUTIFIL Needle Tip.
1. Zdjąć osłonkę, przekręcając ją powoli. (Fig. A)
2. Zamontować końcówkę z igłą, przykręcając ją w prawo do momentu całkowitego zamocowania. (Fig. B)
➢ Należy nosić czyste rękawiczki medyczne (dentystyczne) podczas wymiany końcówki z igłą.
A-8. Nanoszenie
Nanieść niezbędną ilość BEAUTIFIL Flow bezpośrednio na ubytek i uzyskać pożądany kształt. BEAUTIFIL Flow może być także wciśnięty na papierek i nałożony do ubytku odpowiednimi narzędziami. Należy utwardzać materiał światłem przy użyciu lampy polimeryzacyjnej (halogenowa: 30 s. lub LED: 10 s).
➢ Jeśli produkt jest przechowywany w lodówce, należy pozwolić, aby produkt osiągnął temperaturę pokojową przed użyciem.
➢ Materiał odmierzony na papierku powinien być zasłonięty przed działaniem naturalnego światła pokrywką, aby uniknąć niezamierzonego spolimeryzowania materiału.
➢ Końcówka z igłą powinna być używana tylko u jednego pacjenta i wyrzucona po zakończonym zabiegu, aby uniknąć zakażeń krzyżowych.
A-9. Utwardzanie światłem
Należy utwardzać światłem przy użyciu lampy polimeryzacyjnej.
➢ Kaniole powinny być używane tylko dla jednego pacjenta i utylizowane po zakończeniu procedury, aby uniknąć zakażenia krzyżowego.
B-3. Nakładanie
Nałożyć kompozyt.
B-4. Wykończenie i polerowanie
Po polimeryzacji wykończyć i wypolerować w tradycyjny sposób.

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
1. Należy przestrzegać instrukcji każdego materiału i narzędzi używanych w połączeniu z tym produktem.
2. Nie należy używać tego produktu do celów innych niż w zaleceniach zawartych w punkcie WSKAZANIA w niniejszej instrukcji obsługi.
3. Stosować produkt zgodnie z datą ważności podaną na opakowaniu i pojemniku.
(Przykład RRRR-MM-DD → Rok-Miesiąc-Dzień terminu ważności)

PRZECHOWYWANIE
1. Należy przechowywać w temperaturze pokojowej (1-30°C). Unikać dużej wilgotności i wysokiej temperatury. Trzymać z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł zapłonu.
2. Wyrzucać zużytą końcówkę z igłą i przechowywać produkt w dowolny z poniższych sposobów.
2-1. Zamocować nową końcówkę. Wsunąć igłę w niewielki otwór w kapturku ochronnym (Fig. C)
2-2. Wymienić osłonkę. (Fig. D)

RO A SE CITI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Material de restaurare fluid cu degajare de fluor

BEAUTIFIL Flow este un material de restaurare radioopac fotopolimerizabil. Sunt disponibile două grade de fluiditate: F02 și F10. F02 prezintă o fluiditate mai scăzută, iar F10 prezintă o fluiditate mai ridicată.

CULORI
F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (Gum shade)
F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T (A3 Translucency)

COMPOZIȚIE
Material de restaurare Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG pe bază de sticlă de fluoroboroaluminosilicat, promotor de polimerizare, pigmenți și altele

INDICAȚII
➢ Obturații anterioare
➢ Bază/liner
➢ Restaurații dentare, mici, non ocluzii în dinții posteriori

PRECAUȚII
1. Nu utilizați acest produs la pacienții cu alergii cunoscute la acest material și/sau monomer de metacrilat.
2. Produsul nu trebuie utilizat de către personalul cabinetului stomatologic cu alergii cunoscute la acest material și/sau monomer de metacrilat.
3. În cazul inflamației sau apariției oricăror reacții alergice la pacient sau la personalul cabinetului stomatologic, se va opri imediat utilizarea și se va consulta medicul.
4. Pentru a evita sensibilizarea la acest produs, utilizați mănuși medicale (stomatologice) și ochelari de protecție. În cazul contactului accidental cu țesuturi moi orale sau cu pielea, ștergeți imediat cu tampoane de bumbac îmbibate în alcool și clătiți cu apă din abundență. Mănușile medicale (stomatologice) oferă un grad de protecție contra contactului direct cu acest material; cu toate acestea, unii monomeri pot pătrunde foarte rapid prin mănuși, ajungând la piele. Prin urmare, dacă acest material intră în contact chiar și numai cu mănușile, schimbați-le imediat și spălați mâinile cu apă din abundență.
5. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat ochii cu apă din abundență și consultați un medic.
6. Acest produs este destinat exclusiv utilizării de către specialiștii în medicină și tehnică dentară.
➢ W przypadku głębokich ubytków zalecane jest stopniowe nanoszenie kolejnych warstw i utwardzanie w odległości nieprzekraczającej 2 mm.
➢ W przypadku dużej powierzchni ubytku należy utwardzać w odcinkach.
➢ Lampa polimeryzacyjna i czas utwardzania światłem

Lampa polimeryzacyjna	Halogen	LED
Czas polimeryzacji	30 s	10 s

➢ Lampa halogenowa
długość fali: 400-500 nm,
intensywność światła: ≥ 500 mW/cm^2
➢ Lampa LED
długość fali: 440-490 nm,
intensywność światła: ≥ 1 000 mW/cm^2
➢ Należy stosować lampy polimeryzacyjne, których specyfikacja jest zgodna z powyższą specyfikacją. Jeśli stosuje się inny rodzaj lampy, należy stosować się do danych dotyczących danej lampy polimeryzacyjnej podczas utwardzania BEAUTIFIL Flow.
➢ Należy stosować okulary ochronne lub osłonę, aby unikać patrzenia bezpośrednio na utwardzaną światłem powierzchnię. Operatorzy muszą również chronić oczy pacjentów przed bezpośrednim narażeniem na światło polimeryzacyjne.
➢ Należy zdezynfekować strzykawkę i osłonkę alkoholem po każdym użyciu w celu uniknięcia zakażeń krzyżowych. Następnie szczelnie zamknąć zakrętkę. Zachować ostrożność, aby uniknąć przedostania się alkoholu do materiału.
➢ Należy zdezynfekować lampę polimeryzacyjną alkoholem po każdym użyciu w celu uniknięcia zakażeń krzyżowych.
A-10. Wykończenie i polerowanie
Po polimeryzacji wypełnienie należy opracować, wykończyć i wypolerować w tradycyjny sposób.
B. Podstawa/podkład
B-1. Postępować wg procedury opisanej powyżej w punkcie "A-1"-"A-7" dla wypełnień zębów przednich i tylnych.
B-2. Podstawa/podkład
Nanieść niezbędną ilość BEAUTIFIL Flow bezpośrednio na ubytek i uzyskać pożądany kształt. BEAUTIFIL Flow może być także wciśnięty na papierek i nałożony do ubytku odpowiednimi narzędziami. Należy utwardzać materiał światłem przy użyciu lampy polimeryzacyjnej (halogenowa: 30 s. lub LED: 10 s).
➢ Jeśli produkt jest przechowywany w lodówce, należy pozwolić, aby produkt osiągnął temperaturę pokojową przed użyciem.
➢ Materiał odmierzony na papierku powinien być zasłonięty przed działaniem naturalnego światła pokrywką, aby uniknąć niezamierzonego spolimeryzowania materiału.
➢ Końcówka z igłą powinna być używana tylko u jednego pacjenta i wyrzucona po zakończonym zabiegu, aby uniknąć zakażeń krzyżowych.
B-3. Nanoszenie
Wypełnić bezpośrednio żywicą kompozytową.
B-4. Wykończenie i polerowanie
Po polimeryzacji wypełnienie należy opracować, wykończyć i wypolerować w tradycyjny sposób.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
1. Należy przestrzegać instrukcji każdego materiału i narzędzi używanych w połączeniu z tym produktem.
2. Nie należy używać tego produktu do celów innych niż w zaleceniach zawartych w punkcie WSKAZANIA w niniejszej instrukcji obsługi.
3. Stosować produkt zgodnie z datą ważności podaną na opakowaniu i pojemniku.
(Przykład RRRR-MM-DD → Rok-Miesiąc-Dzień terminu ważności)

PRZECHOWYWANIE
1. Należy przechowywać w temperaturze pokojowej (1-30°C). Unikać dużej wilgotności i wysokiej temperatury. Trzymać z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł zapłonu.
2. Wyrzucać zużytą końcówkę z igłą i przechowywać produkt w dowolny z poniższych sposobów.
2-1. Zamocować nową końcówkę. Wsunąć igłę w niewielki otwór w kapturku ochronnym (Fig. C)
2-2. Wymienić osłonkę. (Fig. D)

SV LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING

Fluoravgivande flytbart kompositmaterial

BEAUTIFIL Flow är ett med ljuspolymeriserande röntgenkontrasterande kompositmaterial. Finns i två olika flytbarheter; F02 och F10. F02 ger lägre flytbarhet medan F10 ger högre flytbarhet.

FÄRGER
F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (tandköttsnyans)
F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T (A3 genomskinlighet)

SAMMANSÄTTNING
Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG filler baserad på fluoroboroaluminiumsilikat glas, polymeriseringsaktivator och andra

INDIKATIONER
➢ Anteriora restaurationer
➢ Bas/foder
➢ Små, ej bettspänningsbärande restaurationer i posteriora tänder

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
1. Denna produkt får inte användas på patienter med kända allergier mot detta material och/eller metakrylat monomer.
2. Operatörer med kända allergier mot detta material och/eller metakrylat monomer ska inte använda denna produkt.
3. Om någon inflammation eller annan allergisk reaktion uppstår på antingen patient eller operatör ska användningen av produkten avbrytas omedelbart och medicinsk expertis konsulteras.
4. Använd medicinska (dental-) handskar och skyddsglasögon för att undvika överkänslighet mot denna produkt. I händelse av kontakt med oral mjukvävnad eller hud, läska omedelbart med en bomullspellet fuktad med alkohol, och skölj med rikligt med vatten. Medicinska (dental-) handskar ger ett visst skydd mot direkt kontakt med detta material; vissa monomer kan dock penetrera mycket snabbt genom handskarna och nå huden. Skulle detta material ens komma i kontakt med handskarna så ska de omedelbart tas av och händerna ska sköljas med rikligt med vatten.
5. I händelse av kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och uppsök medicinsk expertis.
6. Denna produkt är enbart avsedd för bruk av auktoriserad tandvårdspersonal.

BRUKSANVISNING
A. Anteriora och posteriora restaurationer
A-1. Rengöring av tandytan
Rengör tandytan noggrant för avlägsnande av plack.
A-2. Val av nyans
Välj lämplig färg med hjälp av en färgskala medan tanden fortfarande är fuktig.
A-3. Preparationer för kavitet
Preparera kaviteten på konventionellt sätt.
A-4. Isolering
Isolera med gummidamm.
A-5. Skydd av pulpa
I de fall då den angripna området är nära pulpan, ska pulpan skyddas med kalcium hydroxid etc.
➢ Använd inte material som innehåller eugenol då de kan inhibera polymeriseringen eller bindningen av dessa material.
A-6. Konditionering och applicering av adhesiv
Applicera dentin adhesiv i enlighet med respektive tillverkares bruksanvisningar.
A-7. Montering av spets
Följ instruktionerna nedan för att montera den bifogade BEAUTIFIL-kanylspetsen.
1. Vrid skyddshättan långsamt och dra försiktigt av den samtidigt. (Fig. A)
2. Fäst kanylen genom att vrida den medsols tills det att den är säkert monterad. (Fig. B)
➢ Bär rena medicinska (dentala) handskar när du ersätter kanylspetsen.
A-8. Placering
Applicera den nödvändiga mängden BEAUTIFIL Flow direkt i kaviteten och skapa den önskade formen. BEAUTIFIL Flow kan också doseras på ett pappersblock för att kunna appliceras i kaviteten med ett lämpligt instrument.
➢ Vid förvaring av dessa material i kylskåp ska de rumstempereras före användning.
➢ Kompositmaterial som är upplagt på ett pappersblock ska skyddas från omgivande ljus med ett ljusskyddslock för att förhindra en för tidig och oavsiktlig polymerisering av materialet.
➢ Kanylspetsarna ska enbart användas på en patient och sedan kasseras efter den färdiga användningsproceduren för att undvika korskontaminering.
A-9. Ljuspolymerisering
Ljuspolymerisera med en ljuspolymeriseringslampa för dentalt bruk.
➢ Vid djupa kaviteter rekommenderas fyllningar i skikt och ljuspolymerisering som inte överskrider 2 mm.
➢ Vid stora kavitetsytor, ljuspolymerisera i skikt.
➢ Dental ljuspolymeriseringslampa och ljuspolymeriseringstid

Dental ljuspolymeriseringslampa	Halogen	LED
Polymeriseringstid	30 sek.	10 sek.

➢ Halogen ljuspolymeriseringslampa
våglängd: 400–500 nm,
ljusintensitet: ≥ 500 mW/cm^2
➢ LED ljuspolymeriseringslampa
våglängd: 440–490 nm,
ljusintensitet: ≥ 1000 mW/cm^2
➢ Använd en ljuspolymeriseringslampa för dentalt bruk som har specifikationer som överensstämmer med de ovan beskrivna. Vid användning av ljuspolymeriseringslampor med andra specifikationer än de ovan angivna, ska instruktionerna för ljuspolymerisering av BEAUTIFIL Flow följas noggrant.
➢ Tandvårdspersonalen måste använda skyddsglasögon eller ljusspatel för att undvika att se direkt på ljuspolymeriseringsljuset. Tandvårdspersonalen måste också skydda patientens ögon från direkt exponering för ljuset från polymeriseringslampan.
➢ Desinficera kanylen och skyddshättan med alkohol efter varje användning för att undvika korskontaminering. Dra sedan åt hättan noggrant. Iakttag försiktighet för att undvika att alkohol blandas i pastan.
➢ Desinficera ljuspolymeriseringslampan med alkohol efter varje användning för att undvika korskontaminering.
2-1. Ataşați unul nou. Introduceți vârful de seringă în orificiul mic din capacul de protecție. (Fig. C)
2-2. Așezați bine la loc capacul de protecție. (Fig. D)

SV LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING

Fluoravgivande flytbart kompositmaterial

BEAUTIFIL Flow är ett med ljuspolymeriserande röntgenkontrasterande kompositmaterial. Finns i två olika flytbarheter; F02 och F10. F02 ger lägre flytbarhet medan F10 ger högre flytbarhet.

FÄRGER
F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, G (tandköttsnyans)
F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3O, A3T (A3 genomskinlighet)

SAMMANSÄTTNING
Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG filler baserad på fluoroboroaluminiumsilikat glas, polymeriseringsaktivator och andra

INDIKATIONER
➢ Anteriora restaurationer
➢ Bas/foder
➢ Små, ej bettspänningsbärande restaurationer i posteriora tänder

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
1. Denna produkt får inte användas på patienter med kända allergier mot detta material och/eller metakrylat monomer.
2. Operatörer med kända allergier mot detta material och/eller metakrylat monomer ska inte använda denna produkt.
3. Om någon inflammation eller annan allergisk reaktion uppstår på antingen patient eller operatör ska användningen av produkten avbrytas omedelbart och medicinsk expertis konsulteras.
4. Använd medicinska (dental-) handskar och skyddsglasögon för att undvika överkänslighet mot denna produkt. I händelse av kontakt med oral mjukvävnad eller hud, läska omedelbart med en bomullspellet fuktad med alkohol, och skölj med rikligt med vatten. Medicinska (dental-) handskar ger ett visst skydd mot direkt kontakt med detta material; vissa monomer kan dock penetrera mycket snabbt genom handskarna och nå huden. Skulle detta material ens komma i kontakt med handskarna så ska de omedelbart tas av och händerna ska sköljas med rikligt med vatten.
5. I händelse av kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och uppsök medicinsk expertis.
6. Denna produkt är enbart avsedd för bruk av auktoriserad tandvårdspersonal.

BRUKSANVISNING
A. Anteriora och posteriora restaurationer
A-1. Rengöring av tandytan
Rengör tandytan noggrant för avlägsnande av plack.
A-2. Val av nyans
Välj lämplig färg med hjälp av en färgskala medan tanden fortfarande är fuktig.
A-3. Preparationer för kavitet
Preparera kaviteten på konventionellt sätt.
A-4. Isolering
Isolera med gummidamm.
A-5. Skydd av pulpa
I de fall då den angripna området är nära pulpan, ska pulpan skyddas med kalcium hydroxid etc.
➢ Använd inte material som innehåller eugenol då de kan inhibera polymeriseringen eller bindningen av dessa material.
A-6. Konditionering och applicering av adhesiv
Applicera dentin adhesiv i enlighet med respektive tillverkares bruksanvisningar.
A-7. Montering av spets
Följ instruktionerna nedan för att montera den bifogade BEAUTIFIL-kanylspetsen.
1. Vrid skyddshättan långsamt och dra försiktigt av den samtidigt. (Fig. A)
2. Fäst kanylen genom att vrida den medsols tills det att den är säkert monterad. (Fig. B)
➢ Bär rena medicinska (dentala) handskar när du ersätter kanylspetsen.
A-8. Placering
Applicera den nödvändiga mängden BEAUTIFIL Flow direkt i kaviteten och skapa den önskade formen. BEAUTIFIL Flow kan också doseras på ett pappersblock för att kunna appliceras i kaviteten med ett lämpligt instrument.
➢ Vid förvaring av dessa material i kylskåp ska de rumstempereras före användning.
➢ Kompositmaterial som är upplagt på ett pappersblock ska skyddas från omgivande ljus med ett ljusskyddslock för att förhindra en för tidig och oavsiktlig polymerisering av materialet.
➢ Kanylspetsarna ska enbart användas på en patient och sedan kasseras efter den färdiga användningsproceduren för att undvika korskontaminering.
A-9. Ljuspolymerisering
Ljuspolymerisera med en ljuspolymeriseringslampa för dentalt bruk.
➢ Vid djupa kaviteter rekommenderas fyllningar i skikt och ljuspolymerisering som inte överskrider 2 mm.
➢ Vid stora kavitetsytor, ljuspolymerisera i skikt.
➢ Dental ljuspolymeriseringslampa och ljuspolymeriseringstid

Dental ljuspolymeriseringslampa	Halogen	LED
Polymeriseringstid	30 sek.	10 sek.

➢ Halogen ljuspolymeriseringslampa
våglängd: 400–500 nm,
ljusintensitet: ≥ 500 mW/cm^2
➢ LED ljuspolymeriseringslampa
våglängd: 440–490 nm,
ljusintensitet: ≥ 1000 mW/cm^2
➢ Använd en ljuspolymeriseringslampa för dentalt bruk som har specifikationer som överensstämmer med de ovan beskrivna. Vid användning av ljuspolymeriseringslampor med andra specifikationer än de ovan angivna, ska instruktionerna för ljuspolymerisering av BEAUTIFIL Flow följas noggrant.
➢ Tandvårdspersonalen måste använda skyddsglasögon eller ljusspatel för att undvika att se direkt på ljuspolymeriseringsljuset. Tandvårdspersonalen måste också skydda patientens ögon från direkt exponering för ljuset från polymeriseringslampan.
➢ Desinficera kanylen och skyddshättan med alkohol efter varje användning för att undvika korskontaminering. Dra sedan åt hättan noggrant. Iakttag försiktighet för att undvika att alkohol blandas i pastan.
➢ Desinficera ljuspolymeriseringslampan med alkohol efter varje användning för att undvika korskontaminering.
A-10. Finishering och polering
Efter ljuspolymerisering, konturera, finishera och polera materialet på konventionellt sätt.
B. Bas/foder
B-1. Följ procedur "A-1"-"A-7" för anteriora och posteriora restaurationer ovan.
B-2. Bas/foder
Applicera den nödvändiga mängden BEAUTIFIL Flow direkt i kaviteten och skapa den önskade formen. BEAUTIFIL Flow kan också doseras på ett pappersblock för att kunna appliceras i kaviteten med ett lämpligt instrument. Ljuspolymerisera med en ljuspolymeriseringslampa för dentalt bruk (Halogen: 30 sek. eller LED: 10 sek).
➢ Vid förvaring av dessa material i kylskåp ska de rumstempereras före användning.
➢ Kompositmaterial som är upplagt på ett pappersblock ska skyddas från omgivande ljus med ett ljusskyddslock för att förhindra en för tidig och oavsiktlig polymerisering av materialet.
➢ Kanylspetsarna ska enbart användas på en patient och sedan kasseras efter den färdiga användningsproceduren för att undvika korskontaminering.
B-3. Placering
Fyll direkt med kompositharts.
B-4. Finishering och polering
Efter ljuspolymerisering, konturera, finishera och polera materialet på konventionellt sätt.

ATT NOTERA VID ANVÄNDNING
1. Följ bruksanvisningen för varje dental material eller instrument som ska användas i samband med denna produkt.
2. Denna produkt får inte användas för något annat ändamål än vad som specificeras i INDIKATIONER i denna bruksanvisning.
3. Använd denna produkt inom det utgångsdatum som specificeras på förpackningen och behållaren.
(T.ex. ÅÅÅÅ-MM-DD → år-månad-dag för utgångsdatumet)

FÖRVARING
1. Förvaras i rumstemperatur (1–30 °C). Undvik höga temperaturer och hög luftfuktighet. Skyddas från direkt solljus och all form av gnistbildning.
2. Kassera använda kanylspetsar och förvara produkten på något av följande sätt.
2-1. Montera en ny. För in nålen i det lilla hålet i huvudet på skyddshättan. (Fig. C)
2-2. Ersätt skyddshättan ordentligt. (Fig. D)

EL ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Υλικό αποκατάστασης ρευστής ρητίνης με απελευθέρωση φθορίου

Το BEAUTIFIL Flow είναι ένα φωτοπολυμεριζό